

## Cemento Portland con caliza EN 197-1 CEM II/B-L 32,5 R

### Fábrica



**Cementos El Molino S.L.**

Ctra de Bronchales, km 5

44360 SANTA EULALIA

TERUEL – ESPAÑA

Tél. : (+34) 978 860 611

Fax : (+34) 978 860 612

[www.cementoselmolino.com](http://www.cementoselmolino.com)

### Características garantizadas

Componente	Especificaciones
Clinker (%)	≥ 65 y ≤ 75
Caliza (%)	≥ 25 y ≤ 35
otros (%)	≤ 5

Resistencia	Especificaciones
2 días (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 13,5
28 días (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 32,5 y ≤ 52,5

Exigencias físicas	Especificaciones
Tiempo de inicio de fraguado (min)	≥ 90
Expansión (mm)	≤ 10

Exigencias químicas	Especificaciones
Sulfatos (SO <sub>3</sub> ) (%)	≤ 3,5
Cloruros (Cl <sup>-</sup> ) (%)	≤ 0,10

La ficha técnica, ficha de datos de seguridad, certificado de constancia de las prestaciones y declaración de prestaciones se pueden descargar en:

<https://www.cementoselmolino.es/index.php/es/productos/cem-ii-b-l-32-5-r>


### Tipos de expedición









Granel, sacos de 25 y 35 kg paletizados

### Certificados

 0333
<b>CEMENTOS EL MOLINO, S.L.</b> 11 001.10-002-DP EN 197-1 CEM II/B-L 32,5 R
Preparación de hormigón, mortero, pastas, etc. Las prestaciones declaradas, en términos de niveles y clases están definidas por la designación del cemento.

CIMENT PORTLAND AU CALCAIRE
<b>CEM II/B-L</b> <b>32,5 R</b>
 LIANTS HYDRAULIQUES
Cette marque certifie la conformité au référentiel de certification NF002 et à la norme ci-dessus le cas échéant. Caractéristiques certifiées (contrôlées par le Laboratoire d'Essais des Matériaux de la Ville de Paris): régularité de composition, non-nocivité de l'agent de mouture, aptitude à des emplois spécifiques, vérification au dernier conditionnement.
<b>AFNOR CERTIFICATION</b> 11, rue Francis de Pressensé F- 93571 LA PLAINE-SAINT-DENIS CEDEX

Cemento Portland con caliza EN 197-1 CEM II/B-L 32,5 R	
 <b>Cementos El Molino S.L.</b> <b>Tél. : (+34) 978 860 611</b> Ctra de Bronchales, km 5 <b>Fax : (+34) 978 860 612</b> 44360 SANTA EULALIA <a href="http://www.cementoselmolino.com">www.cementoselmolino.com</a> TERUEL – ESPAÑA	
RECOMENDACIONES DE USO	
<b>RECOMENDADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Hormigón en masa.</li> <li>•Morteros de albañilería.</li> <li>•Estabilización de suelos.</li> <li>•Bases de carreteras tratadas con cemento.</li> <li>•Solados de pavimentos.</li> </ul>
<b>UTILIZABLE CON PRECAUCIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hormigón armado</li> <li>•Cimentaciones de hormigón en masa</li> <li>•Cimentaciones de hormigón armado</li> <li>•Hormigón para elementos prefabricados no estructurales</li> <li>•Pavimentos de hormigón para firmes de carreteras</li> <li>•Hormigón con áridos reactivos</li> <li>•Hormigón compactado con rodillo</li> <li>•Hormigón armado o en masa en grandes volúmenes.</li> </ul>
<b>NO UTILIZABLE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Obras en ambientes agresivos que requieran cementos SR o MR</li> <li>•Hormigón pretensado</li> <li>•Hormigón de alta resistencia</li> <li>•Hormigón para desencofrado, descimbrado y desmoldado rápidos</li> </ul>
<p>Estas recomendaciones son de carácter general. Para la elección del tipo de cemento se debe tener en cuenta los Reglamentos y Pliegos de Prescripciones Técnicas y Particulares de cada proyecto o aplicación. Se recomienda consultar publicaciones técnicas y la legislación y cumplir estrictamente los contenidos mínimos de cemento, relación agua/cemento, las normas de puesta en obra y curado del hormigón establecidos en cada caso.</p>	
PRECAUCIONES	
<b>MANIPULACIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•El tiempo máximo de almacenamiento varía dependiendo de las condiciones. Se recomienda realizar controles de las características cuando se prolonga más de dos meses.</li> <li>•En suministros a granel las instalaciones del cliente deben estar dotadas de sistemas de desempolvado y adaptadas a la descarga mediante transporte neumático.</li> <li>•Almacenar en silos estancos</li> <li>•Los suministros en sacos se realizan en palets de 1.500 kg máximo, por lo que el cliente debe disponer de carretillas elevadoras u otros medios adecuados para su descarga.</li> <li>•Almacenar en locales ventilados, protegido de la humedad</li> </ul>
<b>DATOS DE SEGURIDAD</b>	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;">          </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>•<b>H318</b>: provoca lesiones oculares graves.</li> <li>•<b>H315</b>: Provoca irritación cutánea.</li> <li>•<b>H317</b>: puede provocar una reacción alérgica en la piel.</li> <li>•<b>H335</b>: puede irritar las vías respiratorias.</li> <li>•<b>P102</b>: Mantener fuera del alcance de los niños.</li> <li>•<b>P280</b>: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección</li> <li>•<b>P305+P351+P338+P310</b> EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO de información toxicológica o a un médico.</li> <li>•<b>P302+P352+P333+P313</b> EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico.</li> <li>•<b>P261+P304+P340+P312</b> Evitar respirar el polvo. EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.</li> <li>•<b>P501</b>: Eliminar el contenido/contenedor de conformidad con la normativa</li> </ul> </div> </div>
<p>Para más información. Consultar Ficha de Datos de Seguridad</p>	